

Intaktin 74

Protecție universală împotriva coroziunii, pe bază de uleiuri ecologice

Proprietățile produsului

- Bazat pe uleiuri ecologice, cu protecție universală împotriva coroziunii
- Formează un film de protecție hidrofug și de lungă durată
- Minimizaază aderența reziduurilor de beton și mortar
- Protecție ridicată împotriva coroziunii, atunci când este utilizată în aplicații constante
- Poate fi aplicat atât pe suprafețe uscate cât și umede
- Curățare ușoară, atunci când este utilizată în mod constant
- Biodegradabilitate rapidă conform OECD-301 F (rata de degradare 92% la 28 de zile)
- Fără solvenți
- Conținut redus de arome
- Se pulverizează ușor
- Gata de utilizare

Aria de aplicare

- Protejarea mixerelor betonierelor și pompelor, precum și a oricărui tip de echipament de construcție, cum ar fi malaxoare de mortar, beton,
- Protecția și întreținerea caroseriei vehiculelor și a pavatoarelor de asfalt
- Slăbește firele ruginite

Mod de aplicare

Informații generale:

Intaktin 74 este o protecție foarte eficientă a mixerului, o combinație complexă de uleiuri ecologice prietenoase și mai ales inhibitoare de aderență. În plus, Intaktin 74 conține o protecție specială împotriva coroziunii, care protejează perfect oțelul. Pentru a obține o protecție bună, se recomandă utilizarea în mod regulat.

Aplicare:

Prelucrarea Intaktin 74 se efectuează de obicei după curățarea echipamentului, de ex. la sfârșitul turei.

Materialul se aplică subțire și uniform pe suprafața de oțel, curățată în prealabil de resturi vechi de beton și mortar aderente ferm. Datorită formulei speciale, Intaktin 74, poate fi aplicat pe substraturi umede și ruginite. În combinație cu apa, se formează o emulsie albicioasă, care servește și ca un control al aplicației.

Aplicarea se face de obicei prin pulverizare. Echipamentele de pulverizare adecvate includ MC-Spezialspritze, precum și pulverizatoare rezistente la ulei disponibile în comerț, de ex. Gloria 510 T sau Mesto Ferrum Plus 3560 P / 3580 P. Este posibilă și aplicarea cu o perie.

Pentru a evita pătrunderea aerului în beton, se recomandă pulverizarea cu apă înainte de a utiliza dispozitivul.

Informații suplimentare

Dispozitivele întreținute în mod regulat cu Intaktin 74 sunt ușor și rapid de curățat; în majoritatea cazurilor este suficient să clătiți sau să pulverizați cu un furtun de apă. Reziduurile de beton și mortar care nu au reacționat încă pot fi, de asemenea, îndepărtate cu ușurință.

Dacă Intaktin 74 este utilizat corect, nu există efecte adverse asupra producției de beton și mortar. Cu toate acestea, utilizarea excesivă poate duce la o influență asupra conținutului golului de aer.

Intaktin 74 nu este potrivit pentru uz extern în dispozitive de amestecare. Vopselele și sigiliile comerciale pot fi atacate. Se recomandă teste preliminare.

Date tehnice pentru Intaktin 74

Caracteristica	Unitate	Valoare	Comentarii
Punct de aprindere	°C	> 140	
Densitate	g/cm ³	Aprox. 0,86	
Consum	ml / m ²	30-50	Pe strat
Clasa de pericol de poluare a apei		WGK 2	Foarte periculos pentru apă
Condiții de aplicare	°C	> 0 ≤ 80 > 0 ≤ 35	temperatura substratului temperatura aerului
Biodegradabilitate	%	Aprox 92	după 28 zile (OECD-301 F)

Caracteristicile produsului Intaktin 74

Baza	Uleiuri minerale cu aditivi
Culoare	Galben închis
Control Intern al Producției conform	DIN EN ISO 9001
Depozitare	Până la 12 luni, sigilat, în spații uscate și ferite de îngheț
Forma de livrare	Canistră 30 litri Butoaie 200 litri Container 1000 litri
Eliminare deșeuri	Goliți complet ambalajele înainte de eliminare

Valorile au fost obținute în condiții de laborator și pot diferi în practica curentă. Pentru a determina valorile tehnic compatibile, trebuie efectuate teste preliminare în condiții practice .

Notă: Informațiile din această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră și sunt corecte conform cunoștințelor noastre. Cu toate acestea informațiile nu sunt restrictive. Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicării și condițiilor locale. Datele oferite de noi sunt conform normelor ingineresti, de care s-a ținut cont în timpul aplicărilor. Din acest motiv suntem răspunzători pentru corectitudinea datelor în cadrul termenilor și condițiilor de vânzare-livrare-și-service. Recomandările date de angajații noștri, care diferă de informațiile din fișele noastre de date sunt impuse doar dacă sunt date în formă scrisă. Normele ingineresti acceptate trebuie respectate permanent.

Ediția 07/21. Acestei fișe tehnice i s-au adus unele modificări. Edițiile mai vechi nu mai sunt valabile și nu mai pot fi utilizate. Dacă se emite o nouă ediție revizuită tehnic, această ediție își pierde valabilitatea.