

MC-Color Flair pure

Protecție pigmentată

Proprietățile produsului

- Dispersie de copolimer pe bază de apă, gata de utilizare
- Formează peliculă, aspect mat când este uscat
- Deschis difuziei vaporilor de apă și diminuează procesul de carbonatare
- Culoare stabilă, rezistență UV și îmbătrânire
- Rezistență la temperaturi ridicate, îngheț și săruri de degivrare
- Rezistență la pătare
- Neinflamabil, materiale de construcții clasa A2-s1, d0 conform EN 13501-1 (testat ca sistem de produse)
- Aplicarea cu rola și pulverizare airless
- Testat și aprobat ca sistem de protecție a suprafeței OS 2 și OS 4

Aria de aplicare

- Protecție pentru beton expus condițiilor atmosferice
- Protecție pentru zone exterioare neaccesibile și netraficabile
- Recomandat pentru zonele de împrăscare cu săruri de degivrare
- Scenariu de expunere evaluat REACH – contact periodic cu apă, inhalare și aplicare periodică
- Certificat conform SR EN 1504 partea 2 pentru principiul 1, 2 și 8 , procedurile 1.3, 2.2, 8.2

Mod de aplicare

Pregătirea substratului

A se consulta fișa “ Indicații generale de aplicare- Sisteme de protecție a suprafeței”.

Aplicarea

MC-Color Flair pure trebuie amestecat cu un mixer cu rotație redusă înaintea aplicării. MC-Color Flair pure este aplicat uniform, fără dăre, în cruce, cu un trafalet cu păr scurt sau prin pulverizare. Pentru aplicarea prin pulverizare vă rugăm sa ne cereți date tehnice despre echipamente.

Aplicarea nu trebuie realizată pe ploaie, umiditate ridicată, îngheț sau risc de îngheț. Stratul proaspăt aplicat trebuie protejat de rouă, ploaie sau îngheț.

Sistem standard

MC-Color Flair pure este aplicat în general în două straturi. MC-Color Flair pure poate fi folosit în combinație cu Emcephob WM, Emcephob HC, Nafufill SF, Nafufill KM 103, Nafufill KM 110, Nafufill KM 220, Nafufill KM 110 HS and Nafufill DSP

Sisteme speciale

Pe alte substraturi este necesară amorsarea cu MC-Color Primer. Apoi, MC-Color Flair pure este aplicat în două straturi.

Informații generale

Rata de acoperire depinde de condiția substratului ce poate duce la un consum mai mare sau mai mic. Va rugăm consultați indicațiile cu privire la rugozitatea suprafeței din fișa 'Indicații de aplicare'. Efectul de colorare depinde de numeroși factori, ex. lumină, perspectivă, distanță, ambient și condiția substratului.(fin/rugos, absorbant/neabsorbant). Recomandăm aplicarea unei zone de testare cu sistemul ales. Zonele adiacente trebuie acoperite numai cu material din același lot.

În funcție de culoarea aleasă, de ex. galben deschis sau nuanțe de roșu aprins, pot exista diferențe în opacitate, ca urmare, poate fi necesară aplicarea a trei straturi de MC-Color Flair pure.

Date tehnice pentru MC-Color Flair pure

Caracteristici	Unitatea	Valoarea*	Indicații
Densitate	kg/dm ³	1.42	-
Conținut de parte solidă	Vol. %	48	-
Timp de uscare	ore	aprox. 1	-
Timpul de așteptare până la acoperire	ore	aprox. 1	MC-Color Primer/MC-Color Flair pure
	ore	aprox. 4	MC-Color Flair pure/MC-Color Flair pure
Rezistența la difuzie			
Împotriva vaporilor de apă	m	0.24	180 μm grosime strat uscat
Împotriva dioxidului de carbon	m	270	122 μm grosime strat uscat
Consum**	l/m ²	2 x 110***	
Rezistență la ploaie	ore	2 - 4	în funcție de temperatură
Condiții de aplicare	°C	≥ 8 - ≤ 30	temperatura aerului, materialului și a substratului
	%	≤ 85	umiditate relativă
	K	3	peste punctul de rouă

Caracteristicile produsului MC-Color Flair pure

Livrare	Ambalaje de 15 l și 120 l
Consum estimativ**	15 l (2 straturi) aprox. 68 m ² 120 l (2 straturi) aprox. 545 m ²
Depozitare	Poate fi depozitat în spații reci și uscate, cel mult 24 de luni în ambalajul original, nedesfăcut. A se proteja de îngheț!
Eliminarea deșeurilor	Ambalajele trebuie complet golite.
Reglementare EU 2004/42 (standard Decopaint)	RL2004/42/EG All/e (40 g/l) < 40 g/l VOC

*Toate datele tehnice sunt obținute în laborator la +23 °C și 50% umiditate relativă

**Rata de acoperire este în funcție de rugozitatea, absorbția și tipul de substrat. Pentru a determina acoperirea specifică a proiectului, vă recomandăm să aplicați o zonă de testare.

***Consum g/m² 2 x 160

Notă: Informațiile din aceasta fișă tehnică, se bazează pe experiența noastră și sunt corecte conform cunoștințelor noastre. Cu toate acestea informațiile nu sunt restrictive. Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicării și condițiilor locale. Datele oferite de noi sunt conform normelor ingineresti, de care s-a ținut cont în timpul aplicărilor. Din acest motiv suntem răspunzatori pentru corectitudinea datelor în cadrul termenilor și condițiilor de vânzare-livrare-și-service. Recomandările date de angajații noștri, care diferă de informațiile din fișele noastre de date sunt impuse doar dacă sunt date în forma scrisă. Normele ingineresti acceptate trebuie respectate permanent.

Ediția 05/20. *În această fișă tehnică, au fost făcute unele modificări. Edițiile mai vechi nu sunt valabile și nu mai pot fi folosite în continuare. Dacă se emite o nouă ediție, revizuită tehnic, această ediție nu va mai fi valabilă.