

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Se poate dilua cu apă la un raport amestec de 1 : 1
- Uscare rapidă
- Îmbunătățește aderența
- Poate fi aplicat cu trafalet sau pensulă
- Reduce absorbția
- Fixează praful
- Fără solvenți

DOMENII DE APLICARE

Utilizare recomandată pentru amorsarea substraturilor de:

- Beton, beton ușor și beton poros
- Zidărie
- Șape pe bază de ciment sau sulfat de calciu
- Tencuieli pe bază de ciment, var și ipsos,
- Plăci din fibrociment
- Plăci de gips-carton și plăci fibroase.

INSTRUCȚIUNI DE PRELUCRARE

Pregătirea substratului: Stratul suport trebuie să fie curat și neînghețat, stabil, fără grăsimi, agenți de separare și particule instabile. Suprafețele fine trebuie degresate suplimentar cu alcool. Particulele din straturile suport sfărâncioase, netede sau neaderente trebuie înlăturate.

În timpul plăcilor ceramice ulterioare trebuie să vă asigurați că tencuielile pe bază de gips nu sunt netezite sau prăfoase.

Vă rugăm să rețineți:

- umiditate reziduală a plăcilor de gips-carton $\leq 1 \%$
- umiditate reziduală a șapelor pe bază de sulfat de calciu $\leq 0.5 \%$

Șapele pe bază de sulfat de calciu trebuie să fie stabile înainte de a fi amorsate

Substrat	Aplicarea MC-D 11
Substraturi minerale absorbante*	Se aplică un singur strat, diluat 1:1 cu apă
Substraturi pe bază de ipsos / șape pe bază de sulfat de calciu	Aplicare în două straturi, fără diluare
Plăci de gips-carton	Un strat, nediluat (doar pe rosturile prelucrate cu chit pe bază de ipsos)

*cum ar fi betonul, betonul poros, piatra silicocalcaroasă, tencuielile pe bază de var și ciment, precum și șapele pe bază de ciment

Instrucțiuni de aplicare: Aplicați MC D 11 cu pensula, trafaletul sau cu pompă airless. După uscare, suprafața trebuie să fie rezistentă la zgârieturi; aplicați doar atât material cât este necesar pentru a evita formarea unei pelicule. Amorsa pătrunde cel mai bine în substrat atunci când este aplicată cu o pensulă.

Este important să evitați contaminarea containerului atunci când utilizați produsul din ambalajul de 200 litri. Resturile de produs nu trebuie reamestecate. Pentru rezultate optime, se recomandă testarea produsului pe șantier înainte de aplicare.

DATE TEHNICE & CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Caracteristici	Unitate	Valoare	Notă informativă
Densitate	kg/m ³	1	
Consum	ml/m ²	60 - 100	pe strat
Interval de timp la aplicare	minute	30	între straturile individuale
		60	între stratul final și aplicarea acoperirii cu plăci ceramice
		60 - 90	până la aplicarea șapelor autonivelante
Condiții de aplicare	°C	+ 5 până la + 30	Temperatura aer, material și substrat

Toate valorile tehnice sunt rezultate de laborator determinate la 21°C ±2°C și 50% umiditate relativă.

Baza materialului	Dispersie polimerică
Agent de curățare	Apă
Culoare	Roșu
Forma de livrare	Recipiente de 5l și 10l
Depozitare	Poate fi depozitat 12 luni în ambalajul original, nedesfăcut, la temperaturi mai mici de 20 °C. A se proteja împotriva înghețului!
Eliminarea deșeurilor	Ambalajele trebuie complet golite. Vă rugăm să luați în considerare normativele în vigoare privind gestionarea deșeurilor.

Indicații privind siguranța

Vă rugăm să respectați informațiile de siguranță și recomandările menționate pe etichetele ambalajelor și în fișele cu date de securitate

Pentru mai multe informații accesați <https://www.mc-bauchemie.ro/descarcari/>

Notă: Informațiile furnizate în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră din câte știm, dar nu sunt obligatorii. Acestea trebuie să fie adaptate obiectelor de construcție, scopurilor și cerințelor locale speciale. Condițiile proiectului care se abat de la aplicarea standard trebuie verificate în prealabil de către arhitect/proiectant și necesită aprobare individuală. Sfaturile tehnice ale consilierilor specialiști ai MC nu înlocuiesc lucrările de planificare a proiectului. Presupunând acest lucru, suntem răspunzători pentru corectitudinea acestor informații în contextul condițiilor noastre de vânzare și livrare. Recomandările angajaților noștri care se abat de la informațiile din fișele noastre informative sunt obligatorii pentru noi numai dacă sunt confirmate în scris. În orice caz, trebuie respectate regulile tehnologice general recunoscute. Datele enumerate în această fișă tehnică sunt valabile pentru produsul care a fost livrat de compania națională listată în subsol. Trebuie remarcat faptul că informațiile din alte țări pot diferi. Vă rugăm să rețineți fișele tehnice ale produselor valabile în străinătate. Se aplică cea mai recentă fișă tehnică; trebuie să se respecte data emiterii în subsol. Toate edițiile anterioare sunt nevalide și nu mai pot fi utilizate. Cea mai recentă versiune ne poate fi solicitată sau accesată pe Internet. [2147018198]