

MC-Easyplan Premium

Șapă autonivelantă pentru aplicări cu grosimi de până la 20 mm, clasificată CT-C30-F7



PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI

- Aplicare manuală sau mecanizată
- Rezistă solicitărilor cauzate de roțile mobilierului
- Circulabilă după cca 3 ore
- Circulabilă după cca 6 ore
- Compatibilă cu suprafețe cu încălzire în pardoseală
- Rezistență sporită la uzură
- Aspect neted
- Grosime strat: 3–20 mm într-o singură aplicare

DOMENII DE UTILIZARE

Șapă autonivelantă MC-EasyPlan Premium este potrivită ca:

- Potrivit ca strat suport pentru acoperirea tuturor tipurilor de pardoseli, inclusiv cu plăci ceramice.
- Acoperire pentru suprafețe traficabile
- Strat suport pentru pardoseli expuse la umezeală
- Acoperirile de pardoseli care nu permit difuzia vaporilor trebuie aplicate doar pe șapa complet uscată.
- Straturi suport adecvate: ciment, șape pe bază de ciment, șape pe bază de sulfat de calciu, plăci ceramice existente.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pregătirea substratului: Trebuie eliminate complet particulele neaderente, straturile de protecție vechi, noroiul, praful, murdăria, bitumul etc. Substratul trebuie să fie ferit de îngheț, stabil și fără elemente care ar putea afecta aderența.

Aplicarea: Înainte de aplicarea MC-EasyPlan Premium, se montează benzi flexibile în zonele de îmbinare. Produsul se amestecă cu apă rece și curată și se agită continuu cu un dispozitiv rotativ la turație mică, timp de cel puțin 3 minute. După amestecare, se toarnă imediat pe stratul suport în grosimea dorită. Pentru evitarea acumulării de particule neomogene, amestecarea trebuie să fie continuă și uniformă.

Materialul care a început să se întărească nu se amestecă din nou.

Atenție: Fisurile existente trebuie reparate cu rășină R 70. Straturile suport absorbante se amorsează cu D 11, lăsând amorsa să se usuce până formează un strat impermeabil. Se recomandă testarea umidității reziduale din pardoselile pe bază de ciment și cele pe bază de sulfat de calciu. În cazul substraturilor non-absorbante sau a plăcilor ceramice vechi, se aplică amorsa D 20 Speed.

Observații: Rosturile existente pe substrat se iau în considerare la planificarea lucrării. Suprafața maxim admisă pentru aplicare nu trebuie să depășească 40 m². Ascensiunea umidității din substrat trebuie blocată eficient prin soluții tehnice corespunzătoare.

MC-EasyPlan Premium se utilizează ca atare și nu se va amesteca cu aditivi. Compoziția produsului este optimizată pentru performanță maximă fără modificări suplimentare.

În condiții de umiditate scăzută, temperaturi ridicate sau lumină solară directă, suprafața trebuie acoperită după ce devine practicabilă pentru a evita uscarea completă. Din cauza prelucrării pot apărea diferențe de culoare și urme pe suprafață cauzate de racletă sau rola cu țepi.

VALORI TEHNICE & CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Caracteristici	Unitatea	Valoare	Comentarii
Raport de amestec	I	6,5	
Timp de prelucrare	minute	30	
Consum de material	kg/m ² /mm	1,5	
Grosime maximă pe strat	mm	20	
Condiții de aplicare	°C	+ 5 până la + 30	
Rezistența la compresiune	N/mm ²	>10 >20 >30	după 24 ore: după 7 zile: după 28 zile:
Rezistența la încovoiere	N/mm ²	>3 >4 >7	după 24 ore: după 7 zile: după 28 zile:
Interval de timp între aplicări			
Fixarea plăcilor ceramice	ore	aprox. 6	plăci ceramice și piatră naturală
Strat textil	ore	aprox. 24	grosimea stratului < 10 mm
	ore	aprox. 48	grosimea stratului > 10 mm
Pardoseli lemn			
	ore	aprox. 24	grosimea stratului < 5 mm
	zile	aprox. 4	rosimea stratului > 5 mm
Circulabil	ore	aprox. 3	
Uscare completă	zile	aprox. 7	
Încărcare maximă	zile	aprox. 7	

Toate valorile tehnice sunt rezultate de laborator determinate la 21°C ±2°C și 50% umiditate relativă.

Baza materialului	Amestec de ciment cu lianți minerali și aditivi
Agent de curățare	Apă, când materialul este încă proaspăt. După uscare, cu agent de curățare a cimentului
Culoare	Gri
Forma de livrare	Saci de 25 kg.
Depozitare	Poate fi depozitat 9 luni în ambalajul original, nedesfăcut, la temperaturi mai mici de 20 °C. A se proteja împotriva înghețului!
Eliminarea deșeurilor	Ambalajele trebuie complet golite. Vă rugăm să luați în considerare normativele în vigoare privind gestionarea deșeurilor.

Indicații privind siguranța

Vă rugăm să respectați informațiile de siguranță și recomandările menționate pe etichetele ambalajelor și în fișele cu date de securitate. GISCODE: ZP1

Pentru mai multe informații accesați <https://www.mc-bauchemie.ro/descarcari/>

Notă: Informațiile furnizate în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră din câte știm, dar nu sunt obligatorii. Acestea trebuie să fie adaptate obiectelor de construcție, scopurilor și cerințelor locale speciale. Condițiile proiectului care se abat de la aplicarea standard trebuie verificate în prealabil de către arhitect/proiectant și necesită aprobare individuală. Sfaturile tehnice ale consilierilor specialiști ai MC nu înlocuiesc lucrările de planificare a proiectului. Presupunând acest lucru, suntem răspunzători pentru corectitudinea acestor informații în contextul condițiilor noastre de vânzare și livrare. Recomandările angajaților noștri care se abat de la informațiile din fișele noastre informative sunt obligatorii pentru noi numai dacă sunt confirmate în scris. În orice caz, trebuie respectate regulile tehnologice general recunoscute. Datele enumerate în această fișă tehnică sunt valabile pentru produsul care a fost livrat de compania națională listată în subsol. Trebuie remarcat faptul că informațiile din alte țări pot diferi. Vă rugăm să rețineți fișele tehnice ale produselor valabile în străinătate. Se aplică cea mai recentă fișă tehnică; trebuie să se respecte data emiterii în subsol. Toate edițiile anterioare sunt nevalide și nu mai pot fi utilizate. Cea mai recentă versiune ne poate fi solicitată sau accesată pe Internet. [2195018198]