

# MC-Estrifan Color

Lazură pigmentată pentru suprafețe minerale absorbante

## Proprietatile produsului

- Monocomponent
- Gata de utilizare
- Rezistent la UV și la îngheț-dezghet
- Permeabil la vapori de apă
- Rezistent la acțiunea sărurilor de degivrare conform DIN13687-1
- Menține structura naturală a substratului
- Poate fi aplicata cu pensula, trafaletul sau prin pulverizare

## Aria de aplicare

- Pentru colorarea și pentru reâmprospătarea culorii șapelor și pardoselilor din beton
- Pentru colorarea și pentru reâmprospătarea culorii rocilor din beton și a pavajului
- Aplicabil la interior și la exterior

## Mod de aplicare

### Pregătirea Substratului

Suportul trebuie să fie curat, uscat, absorbant, rezistent, fără impregnări sau vopsele vechi, fără uleiuri sau alte substanțe care să împiedice aderența.

### Amestecarea

MC-Estrifan Color se amestecă foarte bine înainte de utilizare.

### Aplicarea

MC-Estrifan Color va fi aplicat în 2 straturi (primul longitudinal și al doilea transversal) utilizând: pensula, trafaletul sau prin pulverizare. Evitați băltirea.

Suprafețele mari vor fi acoperite fără întreruperi pentru evitarea suprapunerilor. În funcție de absorbția substratului pot fi necesare mai multe aplicări.

### Informatii suplimentare

Consumul, timpul de procesare și proprietățile tehnice depind foarte mult de temperatura și de condiția substratului. Contaminările chimice pot provoca modificări de nuanță. Suprafețele supuse stresului chimic și mecanic vor prezenta urme de uzură. Este recomandată inspecția și întreținerea periodică a suprafeței.

## Date tehnice pentru MC-Estrifan Color

Caracteristica	Unitatea	Valoarea	Indicatii
Baza			Dispersie Acrilică
Densitate	g/cm <sup>3</sup>	Aprox.1.02	
Consum	g/m <sup>2</sup>	Aprox 150	Per strat, în funcție de absorbția stratului
Timp de uscare Poate fi atins după Utilizare	Ore	Aprox 1 Aprox 24	La +20C si 50% umiditate relativa La +20C si 50% umiditate relativa
Conditii de procesare	°C	≥+8 ≤30	Temperatura substratului si in aer
	%	≤ 85%	Umiditate relativa
	K	3	Punct de roua

## Caracteristicile produsului MC-Estrifan Color

Supraveghere internă a producției	DIN EN ISO 9001
Culori standard	Gri, Antracit, Roșu
Consistența	Lichid
Depozitare	Poater fi depozitat cel puțin 12 luni la temperaturi +20°C, ferit de îngheț.
Curățarea echipamentelor	Cu apă
Eliminarea deșeurilor	Pentru protecția mediului va rugăm să goliti complet ambalajele înainte de eliminare.

**Nota:** Informațiile din această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră și sunt corecte conform cunoștințelor noastre. Cu toate acestea informațiile nu sunt restrictive. Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicării și condițiilor locale. Datele oferite de noi sunt conform normelor ingineresti, de care s-a ținut cont în timpul aplicărilor. Din acest motiv suntem răspunzători pentru corectitudinea datelor în cadrul termenilor și condițiilor de vânzare-livrare-si-service. Recomandările date de angajații noștri, care diferă de informațiile din fișele noastre de date sunt impuse doar dacă sunt date în forma scrisă. Normele ingineresti acceptate trebuie respectate permanent.

Editia 01/18. Acestei fișe tehnice i s-au adus unele modificări. Edițiile mai vechi nu mai sunt valabile și nu mai pot fi utilizate. Dacă se emite o nouă ediție revizuită tehnic, această ediție își pierde valabilitatea.