

MC-Fix ST

Mortar rapid pentru stoparea infiltratiilor si scurgerilor de apa

Proprietatile produsului

- Gata de utilizare, se amesteca doar cu apa
- Impermeabil si rezistent la coroziune dupa intarire
- Fara cloruri
- Intarire rapida, 60 de secunde dupa adaugarea apei

Aria de aplicare

- Sigilarea tevilor sparte
- Matarea crapaturilor din zidarii in prezenta apei
- Impermeabilizari in tuneluri si puturi

Mod de aplicare

Pregatirea suprafatelor

Suprafetele de infiltrare trebuie taiate in forma de coada de randunica, iar materialele farimitate si contaminante vor fi indepartate.

Amestecarea

3 parti de MC-Fix ST amestecate cu o parte apa formeaza un material ductil, care poate fi aplicat cu mistria. La 20 °C, dupa adaugarea apei, MC-Fix ST solidifica in 60 de secunde. La acel moment materialul este deja impermeabil. Cu cit este materialul mai fluid, cu atit mai mult creste timpul pina la intarire. La 1 parte de MC-Fix ST amestecata cu o parte de apa se formeaza un amestec care poate fi aplicat prin pensulare.

Temperaturile inalte micsoreaza si cele scazute maresc timpul de intarire.

De aceea la temperaturi scazute se va folosi apa incalzita.

Aplicare

La temperaturi sub 5 °C se recomanda utilizarea de apa calda pentru amestec, pentru a se asigura inceputul de priza la 60 de secunde. Pentru un timp de intarire mai lung se va utiliza apa rece.

Din materialul amestecat se va forma un dop, care va fi presat in infiltratie timp de 2 minute. Pentru fisuri mai mari se vor aplica mai multe dopuri unul linga altul. Se recomanda aplicarea de sus in jos.

Materialul partial intarit nu se mai reamesteca. Nu se va mai adauga apa.

Date tehnice pentru MC Fix ST-aplicare mistrie			
Caracteristica	Unitatea	Valoarea	Indicatii
Dozaje de amestecare	Parti volumetrice	3:1	Pulbere:apa
Timp de procesare	Minute	60 secunde	la + 20 °C
Temperatura minima de intarire	°C	+5	

Date tehnice pentru MC Fix ST-aplicare pensulare			
Caracteristica	Unitatea	Valoarea	Indicatii
Dozaje de amestecare	Parti volumetrice	1:1	Pulbere:apa
Timp de procesare	Minute	20 minute	la + 20 °C
Temperatura minima de intarire	°C	+5	

Caracteristicile produsului MC Fix ST	
Produs conform certificatului	DIN EN ISO 9001
Prezentare	Pulbere
Ambalare	Galeata 12 kg
Depozitare	Produsul poate fi pastrat cel putin un an daca este depozitat in spatii uscate si pastrat in ambalajele originale nedesfacute. Se va proteja de inghet!
Depozitarea ambalajelor	Ambalajele trebuie complet golite.