

# Nafuflex S 3

Acoperire de protecție și etanșare pentru substraturi minerale



## PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI

- Fără solvenți
- Rezistent la acizi și baze diluate
- Compatibil cu cimentul și varul

## DOMENII DE UTILIZARE

- Acoperire de protecție și etanșare pentru beton, tencuială, zidărie sau materiale de construcție ușoare
- Producerea de mortare bituminoase, de exemplu mortar impermeabil pentru rosturi și zidărie

## INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

**Pregătirea substratului:** Substratul trebuie să fie curat, solid, fără îngheț și fără substanțe care reduc aderența (de exemplu, praf, ulei etc.). Particulele libere trebuie îndepărtate (de exemplu, argilă sau nisip). Zidăria trebuie să fie tencuită uniform. Suprafețele de beton trebuie să fie debavurate dacă este necesar.

**Amorsă:** Pentru substraturile uscate, foarte absorbante, recomandăm o amorsă compusă din 1 parte Nafuflex S 3 și 10 părți apă.

**Aplicare:** Nafuflex S 3 trebuie amestecat înainte de aplicare. Stratul de acoperire se aplica cu rola sau cu pensula folosind materialul nediluat. Aplicarea prin pulverizare este de asemenea posibilă.

**Mortar de ciment și var:** Nafuflex S 3 poate fi amestecat cu ușurință în mortarul de ciment și var fără să se exfolieze. În acest scop, se adaugă 5 - 20 % Nafuflex S 3 în apa de amestecare, ceea ce face mortarul să fie mai omogen și ușor de lucrat.

**Post-tratament:** Nafuflex S 3 trebuie protejat de apă și îngheț până la uscarea completă.

**Observații:** Uneltele pot fi curățate cu apă imediat după utilizare. De îndată ce materialul s-a uscat, utilizați diluant pe bază de metanol

## VALORI TEHNICE & CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Caracteristică	Unitatea	Valoare	Comentarii
Densitate	g/cm <sup>3</sup>	1	
Conditii de aplicare	°C	≥ 5	temperatura aerului și a substratului
Consum (plat)	g/m <sup>2</sup>		în funcție de condițiile substratului
Acoperire la trafalet	g/m <sup>2</sup>	aprox. 250	
Timp de uscare (complet uscat) <sup>1)</sup>	ore	< 5	la 20° C și 65 % umiditate relativă
Punctul de inmuiere al solidului	°C	> 45	
Rezistenta la temperatura scazuta	°C	4	Fără fisuri în timpul îndoirii
Rezistenta la caldura	°C	70	Fără scurgeri pe verticală

1) în funcție de temperatură, umiditate, substrat și grosimea stratului umed, timpul de uscare poate fi mai lung sau mai scurt.

Livrare	Recipiente de 25 kg; 1 palet (12 recipiente de 25 kg)
Depozitare	Poate fi păstrat în condiții răcoroase și uscate timp de 12 luni în ambalajele originale nedeschise.
Eliminarea ambalajelor	Asigurați-vă că recipientele de unică folosință sunt complet goale.

### Instructiuni de siguranta

Vă rugăm să țineți cont de informațiile și sfaturile de siguranță prezentate pe etichetele de pe recipiente și pe fișele cu date de siguranță.

**Notă:** : Informațiile de aplicare din această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră și sunt corecte în măsura cunoștințelor noastre. Cu toate acestea, ele nu sunt obligatorii. Acestea vor trebui să fie adaptate la cerințele fiecărei proiect, la aplicația specifică și la condițiile locale. Condițiile specifice aplicației trebuie verificate în prealabil de către inginerul proiectant/responsabilul de lucrare și, în cazul în care diferă de condițiile standard indicate, vor necesita aprobare individuală. Consultanța tehnică oferită de consilierii de specialitate ai MC, nu înlocuiește necesitatea unei revizuirii de planificare a clientului sau de către reprezentanții săi în ceea ce privește istoricul clădirii sau al structurii. Sub rezerva acestei note, suntem responsabili pentru corectitudinea acestor informații în cadrul termenilor și condițiilor noastre de vânzare și livrare. Recomandările angajaților noștri care se abat de la informațiile furnizate în fișele noastre tehnice sunt obligatorii pentru noi numai dacă sunt confirmate în scris. În toate aceste situații, trebuie respectate normele și practicile general acceptate care reflectă stadiul actual al tehnologiei de aplicare. Informațiile furnizate în această fișă tehnică sunt valabile pentru produsul furnizat de compania din țara menționată în notele de subsol. Trebuie remarcat faptul că datele din alte țări pot fi diferite. Trebuie respectate fișele tehnice ale produsului valabile pentru țara respectivă. Cea mai recentă fișă tehnică se aplică cu excepția versiunilor anterioare, înlocuite în mod corespunzător; trebuie respectată data emiterii din subsolul paginii. Cea mai recentă versiune este disponibilă la solicitarea dvs. sau poate fi descărcată de pe site-ul nostru web. [2500029650]