



Ortolan Extra 732

Decofrant pe bază de solvenți pentru cofraje rezistente la rugină

Proprietatile produsului

- Puternică încetinire a coroziuni
- Proprietăți de decofrare excepționale
- Permite obținerea unei pelicule de separare foarte fină
- Protejează și conservă cofrajele din oțel
- Ușor de aplicat prin sprayere
- Pe bază de solvenți
- Gata pentru folosire
- Clasa de pericolozitate pentru apa:1
- GISCODE :BTM 60

Aria de aplicare

- Indicat pentru cofraje rezistente la rugină
- Indicat pentru cofraje metalice sau din plastic
- Indicat obtinerii de betoane cu suprafețe de calitate superioară
- Pentru cofraje incalzite pana la 80°C

Mod de aplicare

Informații generale

Ortolan Extra 732 este un decofrant pe bază de uleiuri minerale, insolubil în apă, recomandat cofrajelor fine.

Aplicarea

Se indică a fi studiate pentru utilizare – Indicațiile generale de aplicare a decofranților Ortolan

Ortolan Extra 732 nu conține emulsifianți. Astfel umezeala nu afectează stratul decofrant aplicat, acesta fiind foarte rezistent la ploaie.

Se recomanda totusi ca in cazul ploilor puternice pelicula aplicata sa fie protejata. In situatia in care cofrajele sunt lasate expuse pentru perioade mai lungi de timp este necesar ca suprafata pe care s-a aplicat agentul de decofrare sa fie verificata atent iar in situatia in care aceasta s-a deteriorat trebuie aplicat din nou Ortolan Extra 732.

Pe timp friguros, la temperaturi sub zero grade atat vascozitatea cat si consistenta materialului se modifica. Aceasta modificare, cauzata de inghet, va disparea imediat ce materialul este incalzit. Eficienta maxima a Ortolan Extra 732 se obtine la temperaturi peste 0° C.

Manipularea

Se indica a fi studiate pentru utilizare – Fisa cu informatiile generale privind aplicarea agentului de decofrare pentru cofraje iar pentru manipulare se va studia - Fisa de securitate a produsului Ortolan Extra 732.



Date tehnice pentru Ortolan Extra 732			
Caracteristica	Unitatea	Valoarea	Indicatii
Densitatea	g/cm ³	aprox. 0.83	
Consum / Acoperire	ml/m ²	aprox 15 - 40	Pentru cofraje non-absorbante
Vâscozitate	S	12	Conform DIN 53211,4mm
Temperatura de aprindere	°C	aprox 54 °C	Conform DIN 51755

Caracteristicile produsului Ortolan Extra 732	
Produs conform certificatului	DIN EN ISO 9001
Substanta de baza	Uleiuri minerale aditivate
Denumirea comerciala	Ortolan Extra 732
Culoare	Galbui
Consistenta	Lichid
Depozitare	Poate fi depozitat pentru cel putin 12 luni.
Forma de livrare	Canistra de 30 l Butoaie de 200 l Containere de 1.000 l
Evacuarea deseurilor	Pentru protejarea mediului va rugam utilizati intrega cantitate de material golind complet ambalajul

Valorile au fost obtinute in conditii de laborator si pot diferi in practica curenta. Pentru a determina valorile tehnic compatibile, se recomanda efectuarea de teste preliminare in conditii practice .

Clasa de periculozitate pentru apa Clasa1 conf. GISCODE : BTM 60

Nota: Informatiile din aceasta fisa tehnica se bazeaza pe experienta noastra si sunt corecte conform cunostintelor noastre. Cu toate acestea informatiile nu sunt restrictive. Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicarii si conditiilor locale. Datele oferite de noi sunt conform normelor ingineresti, de care s-a tinut cont in timpul aplicarilor. Din acest motiv suntem raspunzatori pentru corectitudinea datelor in cadrul termenilor si conditiilor de vanzare-livrare-si-service. Recomandarile date de angajatii nostri, care difera de informatiile din fisele noastre de date sunt impuse doar daca sunt date in forma scrisa. Normele ingineresti acceptate trebuie respectate permanent.

Editia 01/18 Acestei fise tehnice i s-au adus unele modificari. Editiile mai vechi nu mai sunt valabile si nu mai pot fi utilizate. Daca se emite o noua editie revizuita tehnic, aceasta editie isi pierde valabilitatea.