

Repacryl

Aditiv pe bază de polimer pentru modificarea și ajustarea culorii filerelor pentru cosmeticele de betoane

Proprietățile produsului

- Permite aplicarea filerelor pentru cosmetice pe suprafețe calde de beton
- Îmbunătățește adeziunea filerelor pentru cosmetice
- Îmbunătățește lucrabilitatea filerelor pentru cosmetice
- Reduce stresul din fisurile apărute în timpul procesului de uscare și întărire
- Bună retentivă a apei
- Disponibil în 3 culori diferite

Aria de aplicare

- Modificarea filerelor fine și super fine pentru cosmeticele de betoane
- Ajustarea culorii filerelor pentru cosmeticele de betoane
- Aditiv pentru mortarele păstoase pentru flanșele de țevă

Observatii

Pentru informații legate de pregătirea stratului suport și prelucrarea ulterioară, vă recomandăm să consultați fișele tehnice ale filerelor pentru cosmetice de betoane consolidate cu Repacryl.

Amestec

Pentru a deschide culoarea filerelor pentru betoane utilizați Repacryl - gri pal, iar pentru a închide culoarea folosiți gri deschis sau gri beton. Acest produs este adecvat în special pentru filerile Powertop F, Powertop F Fin, Quicktop și Quicktop Uni.

Repacryl se diluează cu apă în raport între 1:1 și 1:3.

Aproximativ 3 părți din volumul (p.b.v.) filerelor de cosmetice pentru betoane se toarnă în lichidul de pornire și

amestecate cu un agitator la turație mică, până se obține oconsistență omogenă.

În combinație cu filere pentru betoane, Repacryl poate fi aplicat și la temperaturi apropiate de 0 °C atâta timp cât substratul este încălzit!

Suprafețele tratate pot fi încălzite cu un arzător, prevenind astfel eventuale daune cauzate de îngheț.

Uscare

Dacă este aplicat corect, straturile de acoperire pe bază de filer consolidate cu Repacryl rețin foarte multă apă. Prin urmare, uscare este necesară în caz de căldură excesivă și expunere la vânt.

Date tehnice pentru Repacryl			
Caracteristici	Unitate	Valoari	Observații
Culoare		gri pal, gri deschis gri beton	
Raport de amestec	p.b.v.	1 : 1-3	Repacryl : apă

Caracteristicile produsului Repacryl	
Controlul producției interne în conformitate DIN EN ISO 9001 cu	
Depozitare	Valabil 12 luni, păstrat în ambalajul original sigilat. A se păstra la loc uscat, ferit de îngheț!
Ambalaj	Găleată - 15 kg, 1 palet (33 de găleți a câte 15 kg fiecare) Găleată - 25 kg, 1 palet (24 de găleți a câte 25 kg fiecare)
Dispoziții	Pentru a proteja mediul înconjurător, vă rugăm să goliți complet ambalajele.

Valorile au fost obținute în condiții de laborator și pot diferi în practica curentă. Pentru a determina valorile tehnic compatibile, trebuie efectuate teste preliminare în condiții practice .

Notă: Informațiile din această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră și sunt corecte conform cunoștințelor noastre. Cu toate acestea informațiile nu sunt restrictive. Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicării și condițiilor locale. Datele oferite de noi sunt conform reglementărilor în vigoare, de care s-a ținut cont în timpul aplicărilor. Din acest motiv suntem răspunzători pentru corectitudinea datelor în cadrul termenilor și condițiilor de vânzare-livrare-și-service. Recomandările date de angajații noștri, care diferă de informațiile din fișele tehnice de date sunt impuse doar dacă sunt date în forma scrisă. Legislația în vigoare trebuie respectate permanent.

Ediția 01/17. Acestei fișe tehnice i s-au adus unele modificări. Edițiile mai vechi nu mai sunt valabile și nu mai pot fi utilizate. Dacă se emite o nouă ediție revizuită tehnic, aceasta ediție își pierde valabilitatea.